



PTW - Der SZ Folienkleber



Eigenschaften

PTW - Der SZ Folienkleber ist ein hochwertiger neutraler Kleb- und Dichtstoff auf Polyacrylatbasis. Er wurde speziell entwickelt zur Verklebung von PTW - Flexfolien auf trockenen Untergründen bei Temperaturen ab +5°C.

- sehr gut verarbeitbar
- nahezu geruchlos
- lösemittelfrei
- isocyanatfrei
- halogenfrei
- schnellregenfest

Anwendungsgebiete

Besonders geeignet für die wärmere Sommerzeit.

PTW - Der SZ Folienkleber ist nicht geeignet für die Verklebung auf porösen Untergründen wie z.B. Naturstein, Quaderstein, Marmor und Granit, sowie für den Einsatz bei Temperaturen unter +5°C, hier empfehlen wir PTW - Folienkleber.

Vorbereitung der Haftflächen

Die Haftflächen müssen tragfähig, trocken, fett- und staubfrei sein. In der Regel ist eine weitergehende Vorbehandlung der Untergründe nicht erforderlich. Stark saugende Haftflächen (mineralische Untergründe) mit PTW Primer 150 vorbehandeln.

Verarbeitung

Mit Hand- /Druckluft- oder Akkupistolen.

Technische Daten

Konsistenz	: pastös
Zusammensetzung	: Polyacrylatbasis
Standvermögen	: sehr gut
spezifisches Gewicht	: $1,58 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Hautbildung	: 15 - 30 Minuten
Aushärtung	: Trocknung durch Wasserabgabe
Härtungsdauer	: 1-4 Wochen, je nach Fugenstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Volumenänderung	: $17 \pm 2\%$
E-Modul bei 100% Dehnung	: $0,15 \pm 0,02 \text{ N/mm}^2$
zulässige Gesamtverformung	: 20 % der Fugenbreite
Temperaturbeständigkeit von	: -30°C bis $+80^\circ\text{C}$
Verarbeitungstemperatur von	: $+5^\circ\text{C}$ bis $+50^\circ\text{C}$

Farben

Standardfarbe : hellgrau
Sonderausführungen und Spezialanfertigungen auf Anfrage.

Lieferform

Folienbeutel á 600ml (Karton = 20 Stück)

Lagerung

Kühl und trocken lagern; vor Frost schützen! Lagerzeit bei sachgemäßer Lagerung in ungeöffneten Originalverpackungen 12 Monate.

Sicherheitsempfehlungen

Die übliche Arbeitshygiene beachten. Weitere Empfehlungen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebäude.

Unsere Empfehlungen stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Da die Verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung unsererseits ausgeschlossen. Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die über die Angaben in unseren Druckschriften hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



PTW - Der SZ Folienkleber

PTW Dichtstoff GmbH & Co. KG
Papenebreite 24 - 49152 Bad Essen
Tel.: (05472) 97 73 48
info@ptw-dichtstoffe.de