



PTW - Primer 150

universeller 1- Komponenten Haftvermittler

Eigenschaften

PTW Primer 150 verbessert die Haftung von Silikonem, MS Polymer und PU-Dichtstoffen auf porösen Untergründen und Metallen. PTW Primer ist dünnflüssig, dadurch einfach und sparsam zu verwenden. PTW Primer 150 ist isocyanatfrei und zeichnet sich durch eine kurze Abluftzeit aus.

Anwendungsgebiete

Auf mattheuchten und trockenen porigen, saugenden Baustoffen sowie auf Metallen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: mit Pinsel

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C

Die Fugenflanken müssen vor dem Primern fettfrei, sauber, trocken und staubfrei sein. Anschließend sind die Fugen sorgfältig mit einem Pinsel zu grundieren. Je nach Untergrundbeschaffenheit kann ein unmittelbares zweites Primern nötig sein, um eine vollflächige Benetzung der Fugenflanken zu erreichen.

Abluftzeit: mindestens 30 Minuten, maximal 8 Stunden

(bei Verarbeitungstemperatur +5°C bis 25°C)

Technische Daten

Beschreibung:	transparenter Reaktionsprimer auf Epoxidharzbasis, Dichte 0,98 kg / L (ISO 2811-1)
Ergiebigkeit pro Liter:	auf porösen Untergründen 5 m ² auf Metallen 8 m ²
Ergiebigkeit Laufmeter	
Fuge pro Liter: (bei Fugen 20 x 15 mm)	auf porösen Untergründen 220 – 300 m auf Metallen 400 m
Lieferform:	Dose 1 L
Lagerfähigkeit:	9 Monate, im geschlossenen Gebinde bei trockener, kühler Lagerung
Sicherheitsempfehlungen:	Die übliche Arbeitshygiene beachten. Weitere Informationen zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde

Unsere Empfehlungen stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Da die Verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung unsererseits ausgeschlossen. Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die über die Angaben in unseren Druckschriften hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



PTW - Primer 150
universeller 1- Komponenten Haftvermittler

PTW Dichtstoffe GmbH & Co. KG
Papenbreite 24 - 49152 Bad Essen
Telefon: (05472) 977 348
E-Mail: info@ptw-dichtstoffe.de